


報告日	2020年12月24日
報告書NO.	201223A51-1

soil株式会社 様

RIBM 株式会社 生体分子計測研究所
 茨城県つくば市千現1丁目1番1号
 TEL. 029-896-6500 FAX. 029-896-6501



アスベスト分析結果報告書

試験区分	簡易検査(分散染色法)
検体名	珪藻土製品(バスマット)
建物名称/工事名称	—
採取場所	—
採取日時	—
採取者	—

<位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法結果>

分析項目	屈折率	分散色	結果
クリソタイル(白石綿)	1.550	赤紫色～青色	不検出
アモサイト(茶石綿)	1.680	桃色	不検出
クロシドライト(青石綿)	1.690	桃色	不検出
トレモライト - アクチノライト	1.620	赤紫色	不検出
アンソフィライト	1.618	赤紫色	不検出

<石綿含有判定>

石綿含有せず

【分析方法】

簡易法

・位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法 (使用機器:ニコン/ECLIPSE 80i)

【備考】

報告日：	2020年12月24日
報告書NO.	201223A51-2

soil株式会社 様

RIBM 株式会社 生体分子計測研究所
茨城県つくば市千現1丁目1番1
TEL. 029-896-6500 FAX. 029-896-6501



アスベスト分析結果報告書

試験区分	簡易検査(分散染色法)
検体名	珪藻土製品(GEM/バスマット)
建物名称/工事名称	—
採取場所	—
採取日時	—
採取者	—

<位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法結果>

分析項目	屈折率	分散色	結果
クリソタイル(白石綿)	1.550	赤紫色～青色	不検出
アモサイト(茶石綿)	1.680	桃色	不検出
クロシドライト(青石綿)	1.690	桃色	不検出
トレモライト - アクチノライト	1.620	赤紫色	不検出
アンソフィライト	1.618	赤紫色	不検出

<石綿含有判定>

石綿含有せず

【分析方法】

簡易法

・位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法 (使用機器:ニコン/ECLIPSE 80i)

【備考】

報告日：	2020年12月24日
報告書NO.	201223A51-3

soil株式会社 様

RIBM 株式会社 生体分子計測研究所
茨城県つくば市千現1丁目17-1
TEL. 029-896-6500 FAX. 029-896-6501



アスベスト分析結果報告書

試験区分	簡易検査(分散染色法)
検体名	珪藻土製品(バスマットライト)
建物名称/工事名称	—
採取場所	—
採取日時	—
採取者	—

<位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法結果>

分析項目	屈折率	分散色	結果
クリソタイル(白石綿)	1.550	赤紫色～青色	不検出
アモサイト(茶石綿)	1.680	桃色	不検出
クロシドライト(青石綿)	1.690	桃色	不検出
トレモライト - アクチノライト	1.620	赤紫色	不検出
アンソフィライト	1.618	赤紫色	不検出

<石綿含有判定>

石綿含有せず

【分析方法】

簡易法

・位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法 (使用機器:ニコン/ECLIPSE 80i)

【備考】